

Haro-Green

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo	dispersione acrilica modificata, priva di solventi, EC1 ^{Plus}
Peso applicato	210 g/m ²
Temperatura di applicazione	a partire da +5 °C
Stabilità termica	da -40 °C a +100 °C
Supporto	pellicola LDPE verde
Rivestimento	carta siliconata
Adesività	circa 35 N/25mm (secondo DIN EN 1939)
Resistenza	0,28 mm (senza rivestimento)
Formato rotoli	h-60 mm X 25 ml

APPLICAZIONE

I sottofondi devono essere stabili, asciutti, privi di polvere o grassi e non devono recare tracce di adesivi. Prima di applicare il nastro, sottofondi e guaine devono essere puliti e si devono eseguire delle prove di adesione. Gli incollaggi finiti non devono trovarsi in acqua stagnante e non possono essere sottoposti a sollecitazione meccanica costante. Se si creano pieghe e tensioni nelle guaine e nel nastro, queste si devono incidere per poi rieseguire l'incollaggio.

Occorre evitare sollecitazioni inusuali. L'incollaggio non deve essere effettuato su guaine o sottofondi multistrato che non presentano sufficiente stabilità interna. Gli incollaggi eseguiti durante la costruzione di saune o piscine comportano la perdita della garanzia.

Se l'applicazione non è eseguita a regola d'arte e non risultano soddisfatti i presupposti per un incollaggio sicuro (sottostruttura inadeguata), la garanzia può essere invalidata.

- **Tagliare brevi spezzoni di nastro adesivo (non strapparli a mano!).**
- **Piegare il nastro in due nel senso della lunghezza.**
- **Applicare metà del nastro sull'elemento passante e poi l'altra metà sul freno vapore, senza esercitare trazione. Ripetere il procedimento "a scaglie" tutto intorno all'elemento da sigillare.**



Nastro monoadesivo con pellicola di supporto flessibile e struttura di rinforzo in poliestere. Per la sigillatura ermetica di elementi passanti (lato interno).

Presupposto: uso della nostra matrice per sottofondi.



U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T
Testato all'invecchiamento



Questo prodotto esplica le sue caratteristiche fondamentali solo quando viene posto in opera. Di conseguenza, possiamo garantire la qualità del nostro prodotto solo se si rispettano le istruzioni per l'applicazione da noi fornite.

Harobau srl • via dell'Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ)
tel. 0471 818 125 • fax 0471 818 708
www.harobau.it • info@harobau.it