

Softsound 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base	pannello minerale in lega poliuretana, innocuo per la salute, PVC ed emollienti
Formati	rotoli da 75 cm x 10 m x 3 mm
Confezioni	pallet da 20 rotoli=150 mq
Spessore materiale	3.0 mm
Peso	3,15 Kg/m ²
Riduzione calpestio	17 dB con piastrella incollata sopra
Resistività termica	0.036 mq K/W
Conducibilità termica	0.11 W/mK
Classe di combustione	DIN 52616 B2
Classe di infiammabilità	resistente alla diffusione del vapore in base alla 436 μ /2,0 Sd norma DIN 52616



Softsound due è il materassino insonorizzante di Harobau che apporta un effetto acustico architettonico positivo. Disaccoppiante e flessibile, riduce la tensione ed è altamente resistente alla pressione dell'acqua. Ha un indice di contenimento del calpestio sotto piastrelle e laminato di ben 17 dB ed è collaudato secondo DIN EN ISO 140-8.

harobau