

# Beidseitig klebendes Universalklebeband

## TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen Rollen	50 m (Länge) x 50 mm (Höhe)
Stärke	0,23 mm
Haftfähigkeit (DIN EN1939)	35 N / 25 mm
Hitzebeständigkeit (DIN 53361 / IVK)	bis - 30°C zu +100°C



Beidseitig mit Acrykleber beschichtetes Polyesterband, extrem starke Haftung, ausgezeichnete Alterungseigenschaften (Acrykleber trocknet nicht aus und zerbröckelt nicht).

## VERWENDUNG

Universell zur Abdichtung von Dampfbremsen, Dampfsperren, atmungsaktiven Dichtungsbahnen an den Überlappungsstellen geeignet, auch bei extremen Temperaturen.

**harobau**